Ludil 4:1 HS Acryl Füller
Produkt-Information

2K-HS-Füller; Einsatz als : a) Kompaktfüller
b) Dickschichtfüller
c) Naß-in-Naß Filler

Auch das Füllern von Teilflächen (spot-repair) ist ohne Nachsacken und Ränderbildung möglich.

Ergiebigkeit: 5 - 6 m^2 / Liter

Farbtöne	weiß, oxidgelb, grau			
Mischungsverhältnis	4:1 nach Volumen			
Härter	Je nach Größe des Lackierobjektes: Ludil 2K -Härter kurz oder Ludil 2K-Härter			
Verdünnung	Ludil 2K-Verdünnung; Zugabe: a) ca. 10%; b) ohne; c) ca.20%			
Spritzviskosität 20° C	a) 25 - 30 s 4 mm DIN b) unverdünnt	c) 15 - 20 s 4 mm DIN 30 - 35 s Airless		
Verarbeitung	Spritzdruck	Spritzdüse	Spritzgänge	
Luft / Fließbecher	3 - 5 bar	1,5 mm	2 - 3	
Airless / Airmix	120-150 bar	0,33 mm	2 - 3	
Topfzeit	3 h			
Schichtstärke / Trockenfilm	a) 50-80 µm	b) -300 µm	c) 30-50 µm	
Ablüftzeit	15 Min.			
Trocknung	überspritzbar	staubtrocken	griffest	montagefest
Objekttemp. 20° C Objekttemp. 60° C	3 - 5 h 30 - 40 Min.Naßschliff P 600 - 800 / Trocken P 320 nach Wärmetrocknung			

Hinweise:

Verarbeitungsbedingungen: Ab +10 ° C und bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit.

Zur Verwendung als Vorlack kann bis 25% Ludil 2K-Acryllack AC und PUR zugemischt werden. Auf ca. 15 s 4 mm DIN verdünnen und nach mind. 15 Min. Naß-in-Naß überlackieren.

Lagerung: im verschlossenen Originalgebinde mindestens 3 Jahre lagerfähig

Kennzeichnung	VbF	Gefahrstoffverordnung
Ludil 4+1 Acrylfiller HS	entfällt	entzündlich
Ludil 2K-Härter H 10	A II	entzündlich, Xi
Ludil 2K-Härter H 5 kurz	A II	entzündlich, Xi
Ludil 2K-Verdünnung	A II	entzündlich, Xn

Dieses Merkblatt dient der Information ! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr.