

Ludil Rapidprimer

Produkt-Information

Ludil Rapidprimer ist ein 1K-Haftprimer mit aktivem Korrosionsschutz für den Fahrzeugbereich, geeignet für Eisen, Stahl, Zink und Aluminium. Nur auf gut entfetteten Untergründen verarbeiten. Zink und Aluminium anschleifen. Nicht auf thermoplastischen Untergründen verarbeiten. Nicht mit Polyester-Spritzfüller überarbeiten. Kann mit allen herkömmlichen Decklacken überarbeitet werden.

Ergiebigkeit: 6 - 8 m² / l.

| | | | | |
|-----------------------------|---|--------------|--------------|-------------|
| Farbtöne | rotbraun | | | |
| Mischungsverhältnis | | | | |
| Härter | | | | |
| Verdünnung | Ludil Verdünnung WL, Ludil Verdünnung UN, Ludil 2K-Verdünnung; Zugabe: 50 % | | | |
| Spritzviskosität 20° C | 18 - 22 s 4 mm DIN | | | |
| Verarbeitung | Spritzdruck | Spritzdüse | Spritzgänge | |
| Luft / Fließbecher | 3 - 4 bar | 1,3 - 1,5 mm | 1 - 2 | |
| Airless / Airmix | | | | |
| Topfzeit | | | | |
| Schichtstärke / Trockenfilm | 10 - 15 µm | | | |
| Ablüßzeit | 10 Min. | | | |
| Trocknung | überspritzbar | staubtrocken | griffest | montagefest |
| Objekttemp. 20° C | | | | |
| 2:1 mit Ludil Verdünnung WL | 15 - 30 Min. | 15 - 25 Min. | 15 - 25 Min. | |
| 2:1 mit Ludil Verdünnung UN | 40 - 50 Min. | 30 - 45 Min. | 30 - 45 Min. | |
| 2:1 mit Ludil 2K-Verdünnung | 60 - 80 Min. | 50 - 70 Min. | 50 - 70 Min. | |

Hinweise:

Verarbeitungsbedingungen: Über + 10 ° C und max. 80 % Luftfeuchtigkeit.

Die Überschweißbarkeit wurde nach der Richtlinie des DVS-Merkblattes 0501 geprüft und mit Gutachten Nr. 275/670/99/925 der schweißtechnischen Lehr- und Versuchsanstalt Halle bestätigt.

Lagerung: im verschlossenen Originalgebinde mindestens 2 Jahre lagerfähig

| | | |
|---------------------|----------|---|
| Kennzeichnung | VbF | Gefahrstoffverordnung |
| Ludil Rapidprimer | entfällt | entzündlich, Xn, gesundheitsschädlich, enthält Xylo |
| Ludil Verdünnung WL | B | leicht entzündlich |
| Ludil Verdünnung UN | A I | leicht entzündlich, Xn gesundheitsschädlich |
| Ludil 2K-Verdünnung | A II | entzündlich, Xn gesundheitsschädlich |

Dieses Merkblatt dient der Information ! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr.