

Ludil HS Füller HQ

Produkt-Information

Schleiffüller in HS-Qualität. Chromatfrei, hohe Standfestigkeit, hohe Füllkraft leicht schleifbar, kein Nachsacken. Erfüllt die VOC-Gesetzgebung in Europa und USA (VOC < 420 g/l).

Ergiebigkeit: 8 - 10 m²/Liter (bei 60 - 80 µm Schichtdicke)

Farbtöne	grau		
Mischungsverhältnis	4:1 nach Volumen		
Härter	Ludil 2K -Härter		
Verdünnung	0 - 5% Ludil 2K-Verdünnung		
Spritzviskosität 20° C	16 - 18 s 4 mm DIN		
Verarbeitung	Spritzdruck [bar]	Spritzdüse [mm]	Spritzgänge
Luft / Fließbecher	3 - 4	1,5 - 1,8	2 - 4
HVLP	2,5 - 3	1,6 - 1,9	2 - 4
Topfzeit	2 - 3 h		
Schichtstärke / Trockenfilm	60 - 250 µm (= 2 - 4 Spritzgänge)		
Ablüftzeit	10 Min. vor der Ofentrocknung		
Trocknung	überlackierbar nach:		
Objekttemp. 20° C	4 - 6 h (abhängig von der Schichtdicke)		
Objekttemp. 60° C	30 Min.		

Hinweise:

Verarbeitungsbedingungen: Ab +10 ° C und bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit.
Vorgrundierung mit Ludil Rapidprimer ergibt optimalen Korrosionsschutz.

Lagerung: im verschlossenen Originalgebinde mindestens 3 Jahre lagerfähig

Kennzeichnung

Ludil 2K-HS-Füller HQ

VbF

entfällt

Gefahrstoffverordnung

entzündlich